



QUASAR s.r.l. FABRICA DE CERNELURI PENTRU SERIGRAFIE SI DIGITALA

10098 RIVOLI (TO) - ITALY - Via Di Vittorio 61

Tel. +39 (0)11 95.88.274 -

www.quasarink.it - info@quasarink.it - didattica@quasarink.it

CARACTERISTICI TEHNICE

**256.000 POLIPRINT U.V.
256.105 POLIPRINT U.V. IN RELIEF**

SPECIFICATII DE SIGURANTA

Cerneala UV hibrida pe baza de rasine acrilice cu greutate moleculara inalta si de prima calitate, polimerizante sub efectul razelor ultraviolet. Cerneala este caracterizata de o buna acoperire si o stralucire ridicata. Toate componentele 256 POLIPRINT U.V. respecta normele REACH (CE) nr. 1907/2006 emis de Parlamentul European si de catre Consiliu, referitor la inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substancelor chimice, cu respectivele lor completari si modificari in materie. 256 POLIPRINT U.V. respecta si normele ISO EN 71/9 referitoare la prezenta substancelor periculoase. 256 POLIPRINT U.V. nu are in compositie urmatoarele substante care necesita inregistrare: Substante persistente, bio-acumulabile si toxice (PBT) sau foarte persistente si foarte bio-acumulabile (vPvB) in conformitate cu Anexa XIII Reach;

Substante incluse in lista celor care necesita autorizatie, definite conform art.59;

Substante care depasesc limitele CEE la locul de munca;

Substante interzise in procesul de fabricatie, punerea pe piata si folosirea de substante si preparate asa cum sunt ele definite in Anexa XVII;

Substante SVHC (Substances of Very High Concern) enumerate in CANDIDATE LIST of substances of very high concern for Authorisation, published in accordance with Article 59 of the REACH Regulationh.

Alegerea de a nu folosi componenti nocivi si toxici permite produsului 256 POLIPRINT U.V. sa poata fi folosit in siguranta in mediurile de lucru, prelungind intervallele controalelor prevazute de lege.

Vopsea finala supra-imprimata 256 POLIPRINT UV polimerizeaza sub efectul razelor ultraviolet cu o lungime de unda cuprinsa intre 280 si 400 nanometri. Nu contine parti volatile. Este caracterizat de o distensie si o compatibilitate ridicata cu imprimantele offset.

Este disponibil si 256.105 POLIPRINT UV IN RELIEF care permite imprimarea la o grosime mare fara pierdere definitiei. Grosimea mare, obtinuta cu emulsii cu grosime capilara mare nu permite vopselii sa reziste la indoituri sau la incovoieri cu raza mica. Gradul de rigiditate a vopselii este proportional cu grosimea depozitata.

CARACTERISTICI SI ADERENTA

256 POLIPRINT UV are un aspect foarte lucios. Fiind pe baza U.V. Nu se usuca niciodata la ochiuri si este lipsit de bule pe majoritatea partilor imprimantelor offset si a plastificarilor. Rasinile de baza dau cernelii o exceptionala aderenta pe multiple suporturi de origine termoplastica cum ar fi PVC, ABS, polistiren (polistirene), polyester tratat, policarbonat, hartie si carton, fie si poroase. 256 POLIPRINT UV a fost conceput in special pentru supra-imprimarea de poliolefine (PP si PE) cu tensiune superficiala > 39 Din. In cazul tratamentului scazut al coroaneli, sau aproape de expirare, se recomanda adaugarea de vopsea 10% de 291.59 Promotore di Adesione. In orice caz, rezistenta este evaluate dupa 2/3 ore dupa imprimare. In cazul acoperirii dificile datorita formarii bulelor in urma tratamentei efectuate pe suporturi siliconate, folositi LIVELLANTE 291.11 avand grija sa amestecati cerneala cu ajutorul elicei special cowless.

Vopsea finala 256 POLIPRINT UV IN RELIEF in schimb permite imprimarea in relief pe poliolefine, PP si PE, polibuteni si ionomeri cu tensiune superficiala > 39/40 Din. Grosimea nu trebuie sa depaseasca 300 micron pe poliolefine intrucat rezistenta vopselii ramane mereu fizica si nu chimica. Alte grosimi trebuie imprimate cu vopseluri si tratamente specific.

REZISTENTA

256 POLIPRINT U.V. are o buna rezistenta la mediu extern de peste 1 an, respectand valorile grosimii matricei serigrafice si a grosimii depozitatelor care trebuie sa depaseasca 20 micron de grosime. 256 POLIPRINT UV rezista la

frecarea cu alcool etilic mai mare de 100 de frecari. Este rezistent la benzina verde si la solventi organici. 256.105 POLIPRINT UV IN RELIEF rezista la alcool etilic, la benzina verde si la solventi organici. In expunerea in mediul extern este usor rezistent la lumina si la agentii externi.

DILUANTI

256 POLIPRINT U.V. este o vopsea gata de folosire, fara a necesita niciun tip de diluare. Pentru a obtine o mai buna acoperire si o mai buna imprimare aproape pe toate suporturile, se recomanda agitarea cernelii inainte de utilizare, nu la mana, ci cu ajutorul elicei cowless, monitorizata, pentru circa 4/5 minute la o viteza mai mare de 1000 rotatii pe minut. Vopseaua emulsionata trebuie sa capete un aspect albicios. Orice diluare, in cazurile rare in care este nevoie, trebuie efectuata in timpul sau dupa agitare.

Desi nu este necesar niciun tip de diluare a cernelii, in multe cazuri este necesara reducerea viscozitatii pentru anumite aplicari. In aceste cazuri respectati tabelul urmator:

DILUANTI	TOXICITATE	Evaporare	Caracteristici tehnice
AGGRESSIVO 290.27	Toxic, inodor	Foarte lenta	Neadecvat in sectorul Toys. Imbunatatesta rezistenta culorii pe suporturile dificile. Prestati atentie la interactiunea cu materialele plastice. Adaugati la cerneala in cantitatea max. de 3%
NORMAL 290.41	iritant, inodor	niciuna	Reduce viscozitatea cernelii, facand-o mai transparenta dar nu imbunatatesta rezistenta cernelii pe suporturi; pentru imprimarea comună. Doza recomandata max.5%
RAPID 29042	Iritant, inodor	niciuna	Reduce viscozitatea cernelii, facand-o mai transparenta dar nu imbunatatesta rezistenta cernelii pe suporturi; pentru imprimarea comună. Doza recomandata max.10%
PRIMER SPRAY 400.024	Nociv, miros slab	rapida	In cazul imprimarii pe Polietene si Polipropilene netratate, pulverizati pe support produsul special Primer Spray 400.024: se usuca imediat pe support fara a lasa urme vizibile. Dupa uscarea rapida, imprimati cu 250 FLEXIPRINT U.V. si verificati-i aderenta dupa 1 ora.

RECOMANDARI PENTRU IMPRIMARE

Utilizati mereu cadre bine calibrate cu o usoara inclinatie a tesutului fata de cadru. Respectati toate tehniciile recomandate pentru reducerea factorului RZ. In cazul inaltei definitii, folositi lame ascutite si cauciuc poliuretanic cu shore ridicat, mai bine daca este suportat (tristrat). In cazul fundalurilor pline, luati mereu in consideratie faptul ca intinderea culorii se face cu o mai mare viteza posibila de imprimare si cu o ridicata presiune de raschetare si nu invers. Pe durata imprimarii se evapora mari cantitati de solvent, prin urmare este nevoie de reintegrarea cantitatii pierdute. Se recomanda adaugarea la cerneala de pe cadru a altel culori usor mai diluate in timpii prestabiliti. Se recomanda imprimarea constanta, astfel incat sa stabilizati in cel mai bun mod posibil tixotropia culorii. In cazul spalarii cadrului nu spalati pe fiecare zona in parte ci in mod global.

Randamentul mediu al culorii depaseste 80 mp cu tesut 120.34 PW, cu grosime medie de emulsie, factor RZ 8/10. Matricea trebuie sa fie rezistent la solventi. Tesuturile recomandate sunt de la 90.40 PW pentru fundaluri si pana la 165.27 PW pentru retine cu o liniatura deosebita.

IMPRIMAREA DE 256.105 POLIPRINT U.V. IN RELIEF

Data particularitatea imprimarii in relief, se recomanda utilizarea de tesuturi de la 43.80 PW la 100.40 PW. Inclinati mereu tesutul fata de cadru fie si de cateva grade, pentru a evita paralelismul tragerii firelor – cadru. Utilizatii emulsiei Fotopolimerice Pure, se recomanda CHROMALINE RAZOR FUSION, cu ajutorul careia este posibila obtinerea de grosimi importante. Este comun in imprimarea scrierii braille tesutul 43.80 PW cu grosime de emulsie de 300 micron circa, care permite o grosime finala in jur de 200 micron de depunere. In faza de imprimare utilizati raclete traditionale cu sectiunea foarte larga, si daca este posibil, inlocuiti racleta cu o a doua racleta. Este indispensabila umplerea buna a ochiurilor inainte de raschetare, efectuand o raschetare usoara care sa impinga vopseaua bine in interiorul ochiurilor.

Imprimarea vopselii trebuie efectuata cu o racleta nicidcum moale, recomandandu-se Racleta de tip VULKO 75 shore, profil P0, in sectiune 50x9 sau asemanatoare. Se recomanda sic a racletele tristrat cu duritatea de 75/95/75 sau si Vulko Tip Special pentru Vopsire. In imprimarea de scris mare si cu o anumita grosime, pentru a evita reliefarea inalta a marginii, se recomanda utilizarea de raclete Vulko 85 shore, profil P0, 50x9 sau asemanatoare. Viteza de imprimare trebuie sa fie foarte lenta, dar si viteza de raschetare trebuie sa fie lenta. Pentru reliefare trebuie ca imprimarea sa se faca cu o anumita cadenta constanta astfel incat sa stabilizati pe cat posibil tixotropia cernelii.

Aspectul albicios pe care il iau vopselurile pe cadru pe durata imprimarii indica perfecta emulsionare a cerilor de intindere din compositie. Randamentul cernelii nu depaseste 12 mp cu tesut 43.80 PW.

Atentie: toate vopselurile 256 POLIPRINT U.V. sunt siliconate fapt pentru care supra-imprimarea succesiva nu mai este posibila.

USCARE

Cu ajutorul cuptorului cu monolampa pe vapori de mercur de 80 Watt/cm, lungime de unda cuprinsa intre 280 si 400 nanometri, putere intreaga cu energie de 250 mj, viteza de polimerizare este in jur de 10 mt. Lampile cu putere mai mare imbunatatesc atat timpii cat si gradul de polimerizare. Se recomanda evaluarea aderentei cernelii pe support cel putin pentru 30 minute dupa trecerea in cuptor. Toate vopselurile din gama 256 POLIPRINT U.V., deci si vopseaua 256.105 POLIPRINT U.V. IN RELIEF, se usuca in cateva zeci de secunde dupa trecerea prin cuptorul U.V. .

ATENTIE: verificati rezistenta la zgarieturi care nu trebuie sa fie excesiva imediat dupa iesirea din cuptor. Dupa 20' cerneala dezvolta maxima sa rezistenta pe toate tipurile de suporturi in afara de polipropilene, acolo unde acest lucru se petrece dupa 5/6 ore in conditii normale de folosire. Verificati rezistenta la zgarieturi care nu trebuie sa fie excesiva imediat dupa iesirea din cuptor. Dupa 5 minute se va imbunatatii vizibil, in conditii normale de utilizare. 256 POLIPRINT UV imbunatatesta rezistenta la zgarieturi dupa acest interval de timp: este posibila imprimarea peste o cerneala vinilica normal dar nu viceversa.

DURATA PRODUSULUI

In cutia originala, sigilata si inchisa, 256 POLIPRINT U.V. poate fi usor depozitat pana la 1 an. Depozitarea trebuie facuta in locuri bine aerisite cu o temperatura intre 8°C- 40°C, fara niciun fel de contraindicatii. Frigul excesiv face produsul inutilizabil (< 0°C). Cerneala trebuie depozitata in locuri in care temperatura nu coboara niciodata sub limita inghetului.

GARANTII

QUASAR srl produce cerneluri si produse serigrafice cu competenta si experienta si adopta un sistem de control intern al calitatii atat asupra materiilor prime in intrare cat si pe durata diferitelor stadii de productie. Componentele produselor sale sunt controlate si verificate continuu cu arhivarea testelor efectuate si a probei testate pentru fiecare produs, acestea fiind atat in interesul producatorului cat si a utilizatorului. Folosirea si aplicarea produselor QUASAR srl sunt atat de vaste incat se pot omite controale, fapt pentru care, unica garantie care se ofera este inlocuirea produsului in cazul in care se verifica anumite defecte de fabrica. Prin urmare, cel care imprima este responsabil pentru alegerea tipului de cerneala care trebuie folosit si trebuie sa efectueze in prealabil toate testele necesare pentru a verifica daca produsul ales corespunde specificatiilor solicitate.

Marea majoritate a problemelor de imprimare rezulta din aplicarea gresita a produsului. Laboratorul societatii QUASAR srl este la dispozitia clientilor pentru recomandari, eventuale modificari si personalizari a produselor serigrafice de productie. Prin urmare, solicitam mentinerea unei stranse colaborari tehnice pentru a ne putea imbunatatii mereu standardul de calitate in imprimarea serigrafica. Garantile de calitate si productie sunt recunoscute de catre QUASAR srl in mod exclusiv pentru propria gama de cerneluri confectionate in recipiente originale de 1 si de 5 kg si in toate celelalte recipiente ale firmei, sigilate la producator.

CULORUL CULORII 256 POLIPRINT U.V.

105 UV Base Trasparente a Rilievo		
161 UV VERNICE POLITENE PP		

DEALER PENTRU ROMÂNIA



IMBREA GENY srl
FARAONI 35/A
genyimbrea@gmail.com
tel.0040754935464

ORICE REPRODUCERE PARȚIALĂ ESTE INTERZISĂ